

Karta techniczna

DELTA®-PVC IZOLACJA POZIOMA MURU

Warstwa przeciwwilgociowa jako ochrona muru przed wilgocią kapilarną. Trwała i elastyczna.



Właściwości	Norma/badanie	Wartość/ Opis		Jednostka
Opis				
Zastosowanie	–	Hydroizolacja przeciw wodzie rozbryzgowej/ podciekowej na fundamencie oraz izolacja przekroju poziomego ścian przed wodą kapilarną. Zamierzone zastosowanie: typ A zgodnie z EN 14909.		–
Materiał	–	PCV, kolor: ciemnoszary		–
Masa powierzchniowa	EN 1849-2	ok.	1500	g/m²
Grubość	EN 1849-2	ok.	1.2	mm
Prostoliniowość	EN 1848-2	Odchylenie 23 mm/ 10 m		–
Wizualne defekty (powierzchnia i przekrój)	EN 1850-2	Brak		–
Szczelność				
Wodoszczelność	EN 1928, Metoda B	Spełnia wymagania (400 kPa / 72h)		–
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	EN 1296, EN 1928	Spełnia wymagania		–
Wodoszczelność po działaniu chemikaliów (Ca(OH)2)	EN 1847, EN 1928	Spełnia wymagania		–
Współczynnik S _d	EN 1931	ok.	18	m
Właściwości mechaniczne				
Wytrzymałość na rozerwanie MD / CMD	EN 12310-1	ok.	350 / 290	N
Wytrzymałość na przebicie statyczne	EN 12730, Metoda B	brak perforacji przyt 20 kg przez 24 h		–
Odporność na uderzenia	EN 12691, Metoda A	≥ 500		mm
Elastyczność w niskiej temperaturze	EN 495-5	do -20		°C
Kompatybilność z bitumem	EN 1548, EN 1928, Metoda B	Nie		–
Pozostałe właściwości				
Klasyfikacja ogniowa	EN 130501-1	Klasa E		–
Temperatura użytkowania	–	-30 do +80		°C
Zgodność CE	–	EN 14909		–
Długość	–	25		m
Szerokość	–	11.5 / 17.5 / 24.0 / 30.0 / 36.5 / 50.0 / 75.0 / 100.0		cm
Pakowanie	–	120 (11.5) / 96 (17.5) / 96 (24.0) / 72 (30.0) / 72 (36.5) / 48 (50.0) / 24 (75.0) / 24		Rolek/ paletę
Zastosowanie	DIN/TS 20000-202	MSB-nQ		–
Klasa odporności na działanie wody	DIN 18533	W4-E		–
Stosowanie wewnątrz pomieszczeń	DIN 18533	RN1-E to RN3-E		–

Karta techniczna zawiera aktualne informacje na czas publikacji i nie uprawnia do jakichkolwiek roszczeń w kwestii kompletności. Podane informacje nie zwalniają z odpowiedzialności własnej. Wraz z niniejszą publikacją wszelkie jej starsze wersje tracą ważność.



DELTA®-PVC MAUERWERKSSPERRE

Warstwa przeciwwilgociowa jako ochrona muru przed wilgocią kapilarną. Trwała i elastyczna.

Akcesoria

DELTA®-TILAXX ULTRA

Uniwersalny, bezrozpuszczalnikowy, wydajny, trwale elastyczny klej uszczelniający do wszystkich folii DELTA® do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, od piwnicy po dach.

Materiał: klej hybrydowy na bazie polimerów MS (modyfikowane silany)

Pojemność: kartusz 290 ml.

DELTA®-THAN

Trwale elastyczny klej w kartuszu ze specjalnej gumy do klejenia i łączenia folii DELTA® w zastosowaniach zewnętrznych.

Pojemność: 310 ml / kartusz lub 600 ml / bez kartusza.

Zużycie: ok. 7 mb / kartusz oraz 14 mb / bez kartusza.

DELTA®-NAROŻNIK IZOLACJI POZIOMEJ MURU

Prefabrykowane narożniki wewnętrzne i zewnętrzne ułatwiające formowanie narożników izolacji przeciwwilgociowych.